

Alpina

Premiumlatex 7

Шелковисто-матовая, особо износоустойчивая интерьерная латексная краска из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

База 1: 2,5 л; 5л; 10 л
База 3: 2,35 л; 9,4 л

Назначение:

Особо износоустойчивая шелковисто-матовая латексная интерьерная краска для окраски стен и потолков с высокой поверхностной нагрузкой.

Свойства:

- Тонкослойная, сохраняет текстуру подложки
- Высокая укрывистость
- Водоразбавляемая
- Не содержит растворителей и вредных эмиссий
- Высокая адгезия
- Легко наносится
- Высокая износостойкость (класс влажного истирания 2 согласно DIN EN 13 300)
- Паропроницаемая

Пригодные основания:

- Минеральные основания
- известково-цементные штукатурки
 - гипсовые штукатурки и шпатлевки
 - силикатный кирпич
 - керамический кирпич
 - бетон
- Старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные штукатурки
 - дисперсионные краски
 - рельефные и тисненные обои
 - гипсокартон

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,
База 3: прозрачная
Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в большое число светлых (База 1) и темных (База 3) тонов. База 1 также может быть заколерована вручную в пастельные тона полнотонными и колеровочными красками на дисперсионной основе Alpina Kolorant, а также колеровочными концентратами Alpina TINT. При колеровке вручную смешивайте все необходимое количество краски во избежание отличий цветовых оттенков.
База 1 может также применяться для нанесения белых покрытий, базу 3 - применять **только в заколерованном виде**.

Степень глянца:

Шелковисто-матовая

Инструмент/ Температура:

Краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и основания должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%. Инструменты промыть водой сразу после применения.

Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%):

- от пыли через 30 мин;
 - на отлип через 4 – 6 часов.
- Следующий слой можно наносить через 12 часов.
Поверхность полностью готова к эксплуатации через 3-4 дня.
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход на 1 слой:

Примерно 7 м² /л (около 140 мл/м²).
На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окрашивания. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

Alpina Einlassgrund или Alpina Grund Konzentrat.

Финишное покрытие:

наносить Alpina Premiumlatex 7 в 2 слоя, в случае необходимости для первого слоя продукт разбавить максимум 5% воды. На прогрунтованных основаниях с нормальной впитываемостью часто достаточно одного густого равномерного слоя.

Внимание:

При разбавлении заколерованной краски во избежание отклонений цветовых оттенков во все емкости добавлять точно равное количество воды. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом "мокрый по мокрому" за один проход.



Premiumlatex 7

Пригодные основания и их подготовка

Подготовка основания:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки: прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать без предварительной обработки. Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки прогрунтовать материалами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat.

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели: зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести грунтовку Alpina Einlassgrund или Grund-Konzentrat (в соотношении 1:5).

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить.

Керамическая или облицовочная кладка:

Предварительно необходимо грунтовать грунтовкой Caparol Haftgrund или Alpina Accent Brilant Grund.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Предварительно необходимо грунтовать грунтовкой Caparol Haftgrund или Alpina Accent Brilant Grund. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями зашлифовать.

Покрытия с плохой несущей способностью:

Покрытия лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержатся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить материалами Alpina Einlassgrund, Alpina Grund-Konzentrat или предпочтительнее Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности с пятнами плесени, никотина, разводов, копоти или жира:

Поражения плесенью или грибом очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Поверхности промыть материалом Capatox и дать хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить в зависимости от вида и состояния основания. Финишное покрытие на сильно пораженных поверхностях выполнить материалом Caparol Malerit-W. Пятна никотина, разводов, копоти и жира промыть водой с добавлением жирорастворимых бытовых моющих средств и дать хорошо просохнуть. В качестве изолирующего грунтовочного покрытия нанести AquaSperrgrund.

Основания с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать материалом Alpina Feinspachtel и при необходимости загрунтовать соответствующими грунтовками.



Premiumlatex 7

Дополнительная информация:

Состав:

Дисперсия акрилового сополимера, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки. Европейские нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной категории A/a: 75 г/л (2007г.) / 30 г/л (2010г.). Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОВ.

Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «туман» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 2 года.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-D100R по состоянию на октябрь 2008 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая инструкция утрачивает свою силу.