

Alpina

Holzfassade

Атмосферостойкая, экстрастойчивая акриловая краска для деревянных фасадов из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

База 1: 2,5 л; 5л; 10 л

База 3: 2,35 л; 9,4 л

Назначение:

Атмосферостойкая, экстрастойчивая акриловая краска для защиты и цветового оформления деревянных фасадов, ворот, заборов, беседок, и др. Хорошо подходит также для строительных элементов из ПВХ и цинка и оснований с высокой поверхностной нагрузкой внутри помещений.

Свойства:

- Атмосферостойкая
- Водоразбавляемая
- Не содержит растворителей и вредных эмиссий
- Тонкослойная, сохраняет текстуру
- Высокая адгезия
- Легко наносится, хорошая растекаемость
- Высокая износостойкость (класс влажного истирания 1 согласно DIN EN 13 300)
- Высокая степень защиты от дождя
- Водоотталкивающая (низкая водопроницаемость согласно DIN EN 1062)
- Хорошая паропроницаемость (класс 2 согласно DIN EN 1062)

Пригодные подложки:

Окрашенные и прогрунтованные деревянные элементы внутри и снаружи:

- строительные элементы с относительно четким сохранением геометрических форм (фасады, ворота)
- строительные элементы с нечетким сохранением геометрических форм (заборы, беседки)
- трубы, водосточные желоба снаружи из цинка или твердого ПВХ

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,

База 3: прозрачная

Колеруется машинным способом по системе ColorExpress в большое число светлых (База 1) и темных (База 3) тонов. База 1 также может быть заколерована вручную в пастельные тона обычными полнотоновыми и колеровочными красками на дисперсионной основе (например, Alpina Kolorant), а также колеровочными концентратами (Alpina TINT). При колеровке вручную смешивайте все необходимое количество краски во избежание отличий цветовых оттенков. База 1 может также применяться для нанесения белых покрытий, База 3 - только в заколерованном виде.

Степень глянца:

Шелковисто-матовая

Инструмент/ Температура:

Краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Инструменты промыть водой сразу после применения.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% через 4 – 6 часов покрытие высыхает на поверхности и готово к последующему окрашиванию. Полное высыхание и способность нести поверхностные нагрузки наступает примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 8 м² / л (около 120 мл/м²) на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие снаружи:

Alpina Holzfassade разбавленной максимум 2% воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Holzfassade, в случае необходимости разбавить максимум 2% воды. На прогрунтованных основаниях с нормальной впитываемостью часто достаточно одного густого равномерного слоя.

Внимание:

При разбавлении заколерованной краски во избежание отклонений цветовых оттенков во все емкости добавлять точно равное количество воды. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом "сырое по сырому" за один проход. Не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей с водной нагрузкой.

Пригодные подложки и их подготовка

Подготовка подложки:

Подложка должна быть сухой, без загрязнений и разделяющих субстанций. Влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%. Оцинкованный поверхности обезжирить, образующийся оксидный слой удалить посредством влажной шлифовки. Все покрытия с плохой несущей способностью удалить без остатка, прочнодержающиеся покрытия зашлифовать. Прогрунтованные поверхности зашлифовать и очистить.

Древесина с хорошей несущей способностью

Удалить смолу, древесину зашлифовать в направлении волокон, прогрунтовать снаружи Alpina Holzgrund или Alpina Einlassgrund внутри.

Древесина с плохой несущей способностью:

Обветшалую древесину удалить до основания с несущей способностью и прогрунтовать снаружи Alpina Holzgrund или Alpina Einlassgrund внутри.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Holzfassade разбавленной максимум 2 % воды или материалом Capagrund.

Покрытия с плохой несущей способностью:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалами Alpina Einlassgrund или Grund-Konzentrat, а снаружи материалом Alpina Holzgrund.

Дополнительные информации:

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки. Европейские нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной категории A/a: 75 г/л (2007г.) / 30 г/л (2010г.). Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОВ.

Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «туман» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 2 года.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-D180R по состоянию на октябрь 2008 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.