

Alpina

Fensterlack



Высокогляnceвая белая алкидная эмаль для окон и дверей для наружных и внутренних работ из продуктовой группы материалов Alpina.

Краткий обзор

Размеры упаковки:

0,75 л; 2,5 л

Назначение:

Высокогляnceвая финишная эмаль для окон и дверей с очень хорошей укрывистостью для наружных и внутренних работ.

Свойства:

- Легко наносится
- Быстро высыхает
- Хорошая укрывистость на кромках
- Хорошо заполняет
- Не прилипает
- Отличная атмосферостойкость
- Хорошая адгезия по DIN 53 151
- Хорошая ударопрочность по DIN 53 154
- Хорошая эластичность по DIN 53 156
- Устойчива к обычным моющим средствам
- Не содержит ароматические углеводороды

Пригодные основания:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности дерева, металла и твердого ПВХ.

Цветовые тона/ Колеровка:

Белый.
Alpina Fensterlack колеруется в светлые тона с помощью универсальных колеровочных концентратов Alpina Tint.
Для глубоких, насыщенных тонов необходимо использовать эмаль Alpina Glanzmix.

Степень глянца:

Глянцевая

Инструмент/ Температура:

Эмаль тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или краскопультом.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%):

- на отлип через 5 часов
 - следующий слой можно наносить через 12 часов
 - поверхность полностью готова к эксплуатации через 3-4 дня.
- При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход на 1 слой:

Примерно 10 - 12 м² /л (около 80 -100 мл/м²).
На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окрашивания.
Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Продукт готов к применению.
Подготовка и покрытие основания описаны далее.

Alpina

Fensterlack

Пригодные основания и их подготовка

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, обладающим несущей способностью, свободным от разделяющих субстанций. При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%. Подготовка металлических и других поверхностей смотрите таблицу. Старые краски с хорошей адгезией зашлифовать и очистить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри / снаружи	прошлифовать	Alpina Grundierfarbe	Alpina Fensterlack	Alpina Fensterlack
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину/ обезжирить	Alpina Metallgrund	Alpina Fensterlack	Alpina Fensterlack
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	Промыть спиртовым раствором/ шлифовать	Alpina Grundierfarbe		Alpina Fensterlack
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Fensterlack	Alpina Fensterlack

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	80-100	90-100	100

Дополнительная информация:

Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, окись титана, неорганические наполнители, аддитивы. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте категории (Kat.A/d) не должно превышать: 400 г/л (2007). А в данном продукте - содержание максимум 370 г/л ЛОВ.

Указания по безопасности:

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Вредна для водных организмов, может оказывать в водоемах длительное вредное воздействие. Пары могут быть причиной сонливости и одурманенности. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующийся "туман". Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции помещения использовать респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. Содержит кобальткарбоксилат, бутаноноксим – может вызывать аллергические реакции. Для получения более подробной информации см. паспорт безопасности.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 5 лет.

Утилизация отходов:

Застывшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-L190R по состоянию на октябрь 2008г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая инструкция утрачивает свою силу.