

# Alpina

## Grundierfarbe

**Белая грунтовочная краска на основе алкидной смолы с хорошей укрывистостью для дерева, твердого ПВХ и металла для внутренних и наружных работ из продуктовой группы материалов Alpina.**



### Краткий обзор

#### Размеры упаковки:

0,75 л; 2,5 л

#### Назначение:

Грунтовочная краска с очень хорошей укрывистостью для пигментированных грунтовочных покрытий по дереву, а также для промежуточных покрытий по металлу и твердому ПВХ, для наружных и внутренних работ. Например, для дверей, окон, облицовок, мебели, труб, стальных конструкций.

#### Свойства:

- Не содержит свинец и ароматические углеводороды
- Проста в применении
- Быстро высыхает
- Хороший розлив, хорошая заполняющая способность
- Отличная адгезионная способность ко многим основаниям (по DIN 53151)
- Хорошая эластичность (по DIN 53156)

#### Пригодные основания:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности дерева, металла и твердого ПВХ. При необходимости также минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон.

#### Цветовые тона/ Колеровка:

Белый.  
Alpina Grundierfarbe колеруется в светлые тона с помощью универсальных колеровочных концентратов Alpina Tint.

#### Степень глянца:

Шелковисто-матовая

#### Инструмент/ Температура:

Грунтовку тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или краскопультом. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

#### Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%):

- на отлип прикл. через 4 часа
  - следующий слой можно наносить через 8 часов
- При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

#### Расход на 1 слой:

Примерно 10 - 12 м<sup>2</sup> /л (около 80 -100 мл/м<sup>2</sup>). На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окрашивания. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

#### Структура покрытия / Разбавление:

Продукт готов к применению.  
Подготовка и покрытие основания описаны далее.

### Пригодные основания и их подготовка

#### Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, обладающим несущей способностью, свободным от разделяющих субстанций. При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%. Подготовка металлических и других поверхностей смотрите таблицу. Старые краски с хорошей адгезией зашлифовать и очистить.

#### Покртия с плохой несущей способностью

Покртия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри / снаружи	прошлифовать	Alpina Grundierfarbe	Alpina Seidenweiss Alpina Seidenmix Alpina Glanzweiss Alpina Glanzmix Alpina Fensterlack	
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	Промыть спиртовым раствором/ прошлифовать	Alpina Grundierfarbe		
Бетон	внутри / снаружи	В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить.	Alpina Grundierfarbe		
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину/ обезжирить	Alpina Metallgrund	Alpina Grundierfarbe	Alpina Seidenweiss Alpina Seidenmix Alpina Glanzweiss Alpina Glanzmix Alpina Fensterlack
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.		

#### Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м <sup>2</sup>	80-100	90-100	100

### Дополнительная информация:

#### Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, окись титана, неорганические наполнители, аддитивы. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте категории (Kat.A/d) не должно превышать: 400 г/л (2007). А в данном продукте - содержание максимум 380 г/л ЛОВ.

#### Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

#### Указания по безопасности:

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Вредна для водных организмов, может оказывать в водоемах длительное вредное воздействие. Пары могут быть причиной сонливости и одурманенности. Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующийся "туман". Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции помещения использовать респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. Содержит кобальткарбоксилат, бутаноноксим – может вызывать аллергические реакции. Для получения более подробной информации см. паспорт безопасности.

#### Техническая информация № A-L010R по состоянию на октябрь 2008г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая инструкция утрачивает свою силу.

#### Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 5 лет.