

Alpina Holzgrund



Тонкослойная фунгицидная водоотталкивающая грунтовка для защиты древесины для наружных работ из продуктовой группы материалов Alpina.

Краткий обзор

Размеры упаковки:

0,75 л; 2,5 л; 10 л

Назначение:

Профилактическая химическая защита от грибков, окрашивающих и разрушающих древесину (синева и гниение). Для грунтования и нанесения прозрачного защитного покрытия на:

- деревянные строительные конструкции без строгого сохранения размеров, типа дощатых обшивок, заборов, дражки, балконных панелей, опалубки, пергол и т.д.
- деревянные строительные конструкции с ограниченным сохранением размеров, типа шпунтовых и шпоночных обшивок, оконных ставней, ворот, фахверков и т.д.
- деревянные строительные конструкции со строгим сохранением размеров типа окон и дверей.

Применяется только для наружных работ. Наружные окна и двери допускают обработку материалом Alpina Holzgrund со всех сторон. Не применять для древесины, длительное время соприкасающейся с землей или водой, для сооружений, содержащих пищевые продукты и корма, а также ульев.

Свойства:

- тонкослойная
- регулирует влажность древесины
- гидрофобная
- атмосферостойкая
- простая при нанесении
- допускает покрытие содержащими растворители лаками и лаками, например, Alpina Holzlasur, Alpina Klarlack, Alpina Weiß- und Buntlacken.

Пригодные основания:

Древесина обладающая впитывающей способностью. Используется также в качестве грунтовки для покрытия прозрачными лаками. Основание должно быть чистым, обладающим несущей способностью, свободным от разделяющих субстанций. При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%.

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачный

Степень глянца:

Шелковисто-матовая. Степень глянца может меняться в зависимости от качества поверхности древесины.

Инструмент/ Температура:

Holzgrund тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, краскопультом или методом окунания. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%):

- от пыли ок. через 1-2 часов
 - на отлип ок. через 5 часов
 - следующий слой можно наносить через 8 часов.
- При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход на 1 слой:

Примерно 8 - 12 м² /л (около 80 - 120 мл/м²).

На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окрашивания. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Продукт готов к применению. Материал Alpina Holzgrund наносится кистью до насыщения древесины кистью по направлению волокон древесины или окунанием. Необходимо наносить материал особенно густым слоем на торцы и обрезные каты досок, балок.

Пригодные основания и их подготовка

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, обладающим несущей способностью, свободным от разделяющих субстанций. Влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%. Новая непокрытая древесина: гладкие поверхности отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить, удалить вещества, выступающие из древесины, напр. смолу и засмолки. Старая необработанная древесина: посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя с несущей способностью и тщательно очистить. Покрытая древесина: удалить старое покрытие типа лаков и толстослойной лазури до впитывающей поверхности. Оставшуюся тонкослойную лазурь отшлифовать, очистить и проверить на совместимость с Alpina Holzgrund.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Расход

	Нанесение кистью	Окувание
мл/м ²	80-100	100-120

Дополнительная информация:

Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит без ароматических углеводородов, аддитивы. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте категории (Kat.A/f) не должно превышать: 700 г/л (2007/2010). А в данном продукте - содержание максимум 640 г/л ЛОВ.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Указания по безопасности:

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Вредна для водных организмов, может оказывать в водоемах длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующиеся взвеси. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции помещения использовать респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. Для получения более подробной информации см. паспорт безопасности.

Особые указания

Это грунтовочное средство для древесины содержит биоцидные и фунгицидные вещества для защиты древесины. Использовать средство следует только строго соблюдая инструкцию по применению и только в допустимых областях применения. Неверное использование может привести к причинению вреда здоровью или окружающей среде. Не использовать в непосредственной близости от водоемов. Не допускать попадания средства в водоемы. Не применять продукт на древесине, которая, в силу своего назначения, имеет прямой контакт с продуктами питания людей, кормом для животных или растений или будет использована для строительства ульев. Обязательно перекрывать финишным слоем лака, эмали или лазури, препятствующим нецелевому воздействию защитного средства. Наносить распылением (при необходимости) только в закрытых установках. Не применять для внутренних работ. Вещество: толилфлуанид.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 5 лет.

Техническая информация № A-L060R по состоянию на октябрь 2008г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая инструкция утрачивает свою силу.