

Alpina Klarlack

Универсальный прозрачный лак на основе алкидной смолы для наружных и внутренних работ из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

0,75 л; 2,5 л

Назначение:

Для глянцевых или шелковисто-матовых прозрачных покрытий по необработанной древесине, а также после предварительной обработки морилками, пропитками, лессировками. Для наружных и внутренних работ. При внутренних работах можно применять также на металлических поверхностях.

Свойства:

- Экономичный расход
- Универсальное применение
- Прост в применении
- Не желтеет
- Хороший розлив
- Быстро сохнет
- Устойчив к моющим средствам
- Хорошая адгезия
- Хорошая ударопрочность
- Хорошая эластичность
- Не содержит ароматических углеводородов

Пригодные основания:

Древесина и металл внутри и снаружи. Не подходит для покрытия паркета. При применении следует учесть, что Alpina Klarlack не содержит защиту против УФ-лучей для древесины снаружи и не содержит антикоррозионную защиту для металла.

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачный

Степень глянца:

Глянцевая и шелковисто-матовая

Инструмент/ Температура:

Лак тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или краскопультом. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%):

- от пыли через прикл. 4 часов
 - на отлип через прикл. 8 часов
 - следующий слой можно наносить через прикл. 12 часов
- При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход на 1 слой:

Примерно 10 - 12 м² /л (около 80 -100 мл/м²).

На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окрашивания. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Продукт готов к применению. Подготовка и покрытие основания описаны далее.

Пригодные основания и их подготовка

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, обладающим несущей способностью, свободным от разделяющих субстанций. Влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%. Подготовка металлических поверхностей смотрите таблицу. Старые краски с хорошей адгезией зашлифовать и очистить.

- Деревянные элементы: шлифовать в направлении волокон, тщательно очистить и удалить при необходимости смолы. Закруглить острые кромки.
- Металл, внутри: удалить ржавчину с поверхности. Алюминий, медь - тщательно очистить нитроразбавителем.

Покртия с плохой несущей способностью

Покртия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать / очистить	Alpina Klarlack, разбавленный на 10-15%	Alpina Klarlack	Alpina Klarlack
	снаружи 1)	прошлифовать / очистить	Alpina Holzgrund	Alpina Klarlack	Alpina Klarlack
Металлы 2)	внутри	удалить ржавчину, прошлифовать, очистить	Alpina Klarlack		Alpina Klarlack
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Klarlack	Alpina Klarlack

1) При наружных работах на дереве применять только в местах, защищенных от непосредственного климатического воздействия, т.к. нет защиты от УФ.
2) На металле и стали из-за отсутствия антикоррозионной защиты может проявляться ржавчина.

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м²	80-90	90-100	100

Дополнительная информация:

Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, окись титана, неорганические наполнители, аддитивы. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте категории (Kat.A/e) не должно превышать: 500 г/л (2007) / 400 г/л (2010). А в данном продукте - содержание максимум 400 г/л ЛОВ.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Указания по безопасности:

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Вредна для водных организмов, может оказывать в водоемах длительное вредное воздействие. Пары могут быть причиной сонливости и одурманенности. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующийся "туман". Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции помещения использовать респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. Содержит кобальткарбоксилат, бутаноноксим – может вызывать аллергические реакции. Для получения более подробной информации см. паспорт безопасности.

Техническая информация № A-L070R по состоянию на октябрь 2008г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предполагаемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая инструкция утрачивает свою силу.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 5 лет.