

Alpina Yachtlack

Стойкий к морской воде прозрачный уретано-алкидный специальный лак для наружных и внутренних работ из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

0,75 л; 2,5 л

Назначение:

Атмосферостойкий, прозрачный лак для покрытия лодок, яхт и других судов, плавающих в пресной и в морской воде, без ароматических углеводородов. Эффективен при использовании внутри и снаружи для отделки деревянных поверхностей, которые подвергаются сильной механической и атмосферной нагрузке, таких как садовая мебель, спортивные сооружения и т.п.

Свойства:

- Экономичный расход
- Универсальное применение
- Прост в применении
- Не желтеет
- Хороший розлив
- Быстро высыхает
- Устойчив к постоянному воздействию соленой и пресной воды
- Хорошая адгезия
- Хорошая стойкость к ударам и царапанию
- Хорошая эластичность
- Без ароматических углеводородов

Пригодные основания:

Древесина и прочные лаковые покрытия внутри и снаружи.

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачный

Степень глянца:

Глянцевая

Инструмент/ Температура:

Лак тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и основания должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха менее 80%.

Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%):

- на отлип через 3-4 часа
 - следующий слой можно наносить через 24 часа
 - поверхность полностью готова к эксплуатации через 3-4 дня.
- При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход на 1 слой:

Примерно 11 - 12 м² /л (около 80 -90 мл/м²).

На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окрашивания. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Alpina Yachtlack готов к нанесению кистью. Для обеспечения достаточной толщины слоя желателен наносить кистью. Избегать попадания влаги и солнечных лучей, т.к. возможно образование пузырей. Перед нанесением последующих слоев рекомендуется шлифовать поверхность, слой должен быть хорошо высушен (в противном случае возможно образование шагрени). Прозрачные запечатки требуют специального ухода. Не позднее чем через 2 года проверить на наличие повреждений.

Alpina Yachtlack

Пригодные основания и их подготовка

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, прочным, твердым, чистым, не содержать следов жира и других антиадгезивов. Старые лаковые покрытия зашлифовать. Для лодок очень большое значение имеет тщательная очистка поверхности под лакировку. Специальные защитные средства по уходу за поверхностью необходимо полностью удалить.

Непокрытую древесину снаружи следует предварительно защищать от синевы и плесени (продуктом Alpina Holzgrund) и от ультрафиолетового света (продуктом Alpina Holzlasur).

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

| Основание | Применение | Подготовка основания | Грунтовка | Промежуточное покрытие | Заключительное покрытие |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Дерево, материалы из древесины | внутри | прошлифовать / очистить | Alpina Yachtlack, разбавленный на 10-15% | | Alpina Yachtlack |
| | снаружи | прошлифовать / очистить | Alpina Holzgrund, Alpina Holzlasur | Alpina Yachtlack | Alpina Yachtlack |
| Прочные старые покрытия | внутри / снаружи | прошлифовать/ щелочное травление | Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать. | Alpina Yachtlack | Alpina Yachtlack |

Расход

| | Нанесение кистью | Нанесение валиком | Нанесение краскопультом |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| мл/м ² | 80-90 | 80-90 | 90 |

Дополнительные информации:

Состав:

Уретано-алкидная смола, уайт-спирит, неорганические наполнители, аддитивы. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте категории (Kat.A/i) не должно превышать: 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010). А в данном продукте - содержание максимум 450 г/л ЛОВ.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Указания по безопасности:

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Вредна для водных организмов, может оказывать в водоемах длительное вредное воздействие. Пары могут быть причиной сонливости и одурманенности. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующийся "туман". Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции помещения использовать респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. Содержит кобальткарбоксилат, бутаноноксим – может вызывать аллергические реакции. Для получения более подробной информации см. паспорт безопасности.

Техническая информация № A-L090R по состоянию на октябрь 2008г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предполагаемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая инструкция утрачивает свою силу.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 3 лет.

страница 2 из 2

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, 64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH Lacke und Farben, Schnellerstraße 141, 12439 Berlin

Tel.: +49 (030) 63 94 62 75, Fax: +49 (030) 63 94 63 78, e-mail: info.berlin@caparol.de

ДП "КАПАРОЛ УКРАИНА" Украина, 02092, Киев, ул. Алма-Атинская, 35а

тел.: (+38) 044 501 06 99; факс: (+38) 044 501 06 95; e-mail: info@caparol.ua www.caparol.ua



CAPAROL GROUP