

Alpina

Parkettlack

Однокомпонентный, прозрачный уретано-алкидный лак для деревянных и цементных полов, искусственного камня, для внутренних работ из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

0,75 л; 5 л

Назначение:

Для прозрачного покрытия полов, подвергающихся нормальным или сильным нагрузкам, выполненных из паркета, твердой или мягкой древесины, цементного и искусственного камня, а также для покрытия лаком предметов подвергающихся большим нагрузкам, таким как мебель и спортивные снаряды.

Свойства:

- Однокомпонентный лак
- Без ароматических углеводородов
- Высокая износостойкость
- Устойчив к пожелтению
- Хорошее заполнение
- Быстрое высыхание
- Устойчив к обычным бытовым чистящим средствам

Пригодные основания:

Паркетные полы, а также полы из твердой и мягкой древесины, цементного и искусственного камня, прочные покрытия из алкидных эмалей.

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачный

Степень глянца:

Глянцевая и шелковисто-матовая

Инструмент/ Температура:

Лак тщательно перемешать. Предпочтительно наносить кистью. Также можно наносить щеткой, валиком или краскопультом. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%):

- на отлип через 1-2 часа
 - на отлип через 5 часов
 - следующий слой можно наносить через 12 часов
 - поверхность полностью готова к эксплуатации через 3-4 дня.
- При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход на 1 слой:

Примерно 10 м² /л (около 100 мл/м²). На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окрашивания. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

Продукт готов к применению. Нанести 1–3 слоя Alpina Parkettlack. Легкое шлифование (зернистость шлифовальной бумаги 400) поверхности глянцевого паркетного лака перед нанесением следующего слоя увеличивает долговечность и прочность покрытия.

Alpina

Parkettlack

Пригодные подложки и их подготовка

Подготовка подложки:

Влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%. Основание должно быть чистым и сухим, без воска и жира и обладать несущей способностью. Полы и предметы мебели, уже покрытые воском, следует тщательно отшлифовать машинным способом. Отшлифованные полы необходимо очистить от пыли. Внимание! Будьте осторожны при покрытии готового паркета, лакированного на заводе! В сомнительных случаях лак следует отшлифовать и нанести грунтовочный слой лаком Alpina Parkettlack, разбавленным на 5%. После этого покрытие обязательно следует еще раз отшлифовать и нанести лак Alpina Parkettlack обычным способом.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Дополнительная информация:

Состав:

Уретан-алкидная смола, уайт-спирит без ароматических углеводородов, неорганические наполнители, аддитивы. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте категории (Kat.A/I) не должно превышать: 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010). А в данном продукте - содержание максимум 470 г/л ЛОВ.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Указания по безопасности:

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующийся "туман". Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции помещения использовать респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. Содержит кобальткарбонат, бутадиол-1,3 – может вызывать аллергические реакции. Для получения более подробной информации см. паспорт безопасности.

Техническая информация № A-L080R по состоянию на октябрь 2008г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая инструкция утрачивает свою силу.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 3 года.